

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе эластомера для матрасного производства (монтаж и сборка).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей-расплав для матрасного производства – монтаж и сборка материалов, таких как поролон войлок и ткань.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	140 – 170 °С
Температура окружающей среды / материала	>15 °С
Влажность склеиваемых материалов	8 – 10%
Открытое время	постоянное
Время схватывания	среднее

УПАКОВКА

Картонная коробка 18 кг нетто.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10–30 °С) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Основа	эластомер
Цвет	прозрачный желтый
Внешний вид	блок
Вязкость	1,650 ±50 мПа/с (160 °С) Брукфилд САР 2000- Sp.2
Точка размягчения R&B	80 ±4 °С
Плотность	0,96 (±0.05) г/см ³