

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе ЭВА.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для изготовления независимых пружинных блоков при производстве матрасов из таких материалов, как поролон войлок и ткань.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Отличная адгезия
- * Очень чистое нанесение
- * Высокая конечная прочность соединения
- * Отличная термостойкость
- * Применим на низко и среднескоростных линиях

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	140 - 170°C
Температура в помещении и рабочих материалов	>15°C
Влажность склеиваемых материалов	8 - 10%
Открытое время	среднее
Время схватывания	быстрое

УПАКОВКА

Бумажные/ПЭ мешки весом 25 кг.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном, защищенном от солнечных лучей месте (10-30°C) в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В твердом состоянии не представляет опасности для здоровья. В расплавленном состоянии это горячая жидкость, которая может вызвать серьезные ожоги. Используйте средства индивидуальной защиты.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания горячего жидкого клея на кожу. В случае попадания, промойте пораженный участок большим количеством холодной воды. Не пытайтесь удалить.



затвердевший клей с кожи, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда держите отверстие плавильной камеры закрытым, чтобы на вас не попал дым и горячий клей. Не вдыхать горячие пары. Используйте в хорошо проветриваемом помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	ЭВА
Цвет	белый
Внешний вид	гранулы
Вязкость	5000 (±400) мПа/с (160°C) Брукфилд CAP 2000-Sp.5
Точка размягчения R&B	85 - 95 °C
Плотность	0,952 ± 0,05 г/см ³