

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе ЭВА для производства воздушных фильтров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для плитинга и фиксации при производстве фильтроэлементов.

СВОЙСТВА

- Очень хорошая стабильность
- Отсутствие наполнителей
- Незначительный запах
- Усадка после полимеризации
- Короткое время схватывания

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Температура обработки	140 – 170 °C
Температура в помещении и рабочих материалов	>10 °C
Процесс нанесения	Валок, форсунка
Время открытой выдержки	Среднее
Время схватывания	Короткое

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте (15–25°C) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Расплавление должно проводиться при остановленном валике аппликатора. Регулярно проверять температуру в системе нанесения. Наладка линии производится согласно инструкциям производителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Прозрачно-жёлтый
Основа	ЭВА-сополимер
Индекс плавления	220 – 230 г/10 мин при 200 °C
Вязкость	3800 ± 100 мПа/с 200 °C
Плотность	0,95 ± 0,05 г/см ³
Точка размягчения	100 – 109 °C