

ТИП КЛЕЯ

Клей для твердых и мягких пород древесины с повышенной водостойкостью, удовлетворяющий требованиям по водостойкости классификации D3 европейского стандарта DIN EN 204.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при склейке паркета, древесины всех пород, МДФ, ДВП, шпона, стекла, фарфора, бумаги, картона, в строительной промышленности. Обладает бесцветным клеевым швом. Класс стойкости D3 по DIN/EN 204. Морозостойкий, выдерживает от 2-4 циклов заморозки.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Осаждения при разбавлении	≤ 5 %
Минимальная температура пленкообразования	12 °C
Предел прочности при отрыве	≥ 10 Н/мм ²

УПАКОВКА

Пластмассовое ведро 30 кг (возможны другие варианты поставки).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев при температуре не ниже +5 °C.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Жидкость
Цвет	Белый
Основа	Поливинилацетат
Массовая доля статочного мономера	0,48 %
Массовая доля сухого вещества	45 +/- 0,5 %
pH	4,5 – 6
Вязкость по Брукфильду (DV-2 + Pro, ротор 4/20 об/мин, 20 °C)	15 000 – 25 000
Вязкость по кружке ВМС	11 – 120 с